

FICHA TÉCNICA

ACRILICO DE PILETAS

Recubrimiento - Base agua

DESCRIPCIÓN

Pintura para pileta de natación de material o fibra de vidrio, desarrollada con resinas acrílicas de base acuosa y pigmentos de gran solidez a la luz.

CARACTERÍSTICAS

Evita la adherencia de suciedad y la fijación de microorganismos, facilitando la limpieza.

USOS

Para pintar piscinas del tipo cementicio y fibra de vidrio.

RESISTENCIA

Al aplicarse forma una película lisa y mate de excelente resistencia a la intemperie, al uso y a productos recomendados para el tratamiento del agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Piscinas cementicias o de hormigón nuevas: dejar fraguar durante 30 días. Después llenar con agua durante dos a tres semanas para favorecer la eliminación de sales solubles. En el momento de pintar sacar el agua, lavar con cepillo y agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Piscinas de fibra de vidrio nuevas: lijar para favorecer la adherencia de la pintura nueva. Limpiar con agua y dejar secar totalmente antes de pintar. Piscinas previamente pintadas: para trabajos de repintado, deben eliminarse previamente la pintura floja o ampollada. Si la capa de pintura envejecida tiene un gran espesor o está muy deteriorada, es conveniente arenar. Para eliminar grasitud, hongos y algas (verdín), lavar con agua y detergente y después con lavandina diluida (una parte de lavandina concentrada en tres partes de agua), dejando actuar durante unos 30 minutos y enjuagando después. Si hubiera depósitos de sales blancas (sarro), primero mojar bien la superficie y después aplicar una solución de ácido muriático diluido (una parte de ácido en cinco partes de agua), frotando con cepillo y enjuagando después de 30 minutos con abundante agua. Si la pileta había sido pintada anteriormente a la cal, se deberá eliminar todo vestigio de cal, enjuagar con abundante agua y dejar secar. Las posibles rajaduras deben ser arregladas con selladores adecuados o mezcla cementicia antes de pintar. Después de los tratamientos antes mencionados se procede al lijado a fondo. Piscinas de fibra de vidrio Para eliminar grasitud, hongos y algas (verdín), lavar con agua y detergente y después con lavandina diluida (una parte de lavandina concentrada en tres partes de agua), dejando actuar durante unos 30 minutos y enjuagando después. Lijar a fondo y pintar.

APLICACIÓN

Mezclar el producto dentro del envase. Sobre superficies porosas aplicar una mano de producto diluido con 10 % agua. Después aplicar a pincel, rodillo dos manos de producto sin diluir. Si fuera necesario diluir con 5 a 10 % de agua.





ACRILICO DE PILETAS Recubrimiento-Base agua.

FICHA TÉCNICA LÁTEX PREMIUM

Dilución: Máximo 10% de agua

Cantidad de manos: 2 a 3

Limpieza de utensilios: Agua y detergente

Relación de la mezcla: NC

Sólidos en peso (%): 47 - IRAM 1109-A08

Densidad (g/cm³): 1.2 - IRAM 1109-A02

Viscosidad (UK): 90-94 - IRAM 1109-A13

Tiempo de secado al tacto (a 25°, 60% de humedad): 45-60 minutos

Secado entre manos: 3-4 horas

Secado final: Esperar 1 semana antes de llenar la pileta

Vida útil: 24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote

Color: Celeste, blanco, azul, aguamarina y arena

Acabado: Mate

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com