

FICHA TÉCNICA

CIELORRASOS

CARACTERÍSTICAS

Látex antihongos mate, de blancura y poder cubritivo, especialmente formulado con polímeros de bajo olor. Su característica especial es el salpicado reducido, muy importante para el pintado de cielorrasos.

USOS

En interior sobre mampostería, ladrillo, revoque, yeso.



COLOR Y ACABADO

Se presenta en color blanco con acabado mate.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar. En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Sin pintar, nuevas o absorbentes, dejar fraguar el revoque 30 días mín. Aplicar Fijador Sellador Colorear diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior/Exterior Colorear. Dejar secar, lijar, eliminar el polvillo y aplicar otra mano de fijador. La superficie a pintar debe quedar mate.

APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. En caso de ser necesario, diluir con agua tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar. Aplicar a pincel, rodillo o soplete respetando los tiempos de secado entre manos.

RECOMENDACIONES

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. Para más información descargue la ficha de seguridad del producto.

FICHA TÉCNICA CIELORRASOS

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa



CIELORRASOS

FICHA TÉCNICA CIELORRASOS

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo olor

Dilución Máximo 10 % de agua Densidad (25° C) $1,37 \pm 0,02$ g /cm³ Viscosidad Stormer (25° C) 92 ± 2

UK Porcentaje de sólidos en peso 46 ± 1 %

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad) Al tacto 45 – 60 minutos aprox.

Tiempo de secado entre manos (25°C, 60 % humedad) 4 a 6 horas aprox. Secado total 7 días aprox.

Manos 2 a 3 manos

Rendimiento 10 a 12 m² por litro y por mano Antihongos Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com