

## FICHA TÉCNICA

# COLORFRENT

## Látex interior-exterior

### CARACTERÍSTICAS

Látex de calidad premium formulado con polímeros de bajo olor, fabricado con una equilibrada combinación de aditivos y biocidas que le otorgan propiedades lavables y antihongos. Posee alto poder cubritivo, de fácil aplicación y rápido secado. Su acabado aterciopelado mate, le otorga un gran atractivo decorativo.

### USOS

En interior exterior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.



### COLOR Y ACABADO

Colores según catálogo. Acabado mate aterciopelado.

**GRUPO 1:** amarillo sol - azul triful - bermellón - frambuesa - naranja alegre - verde ultramar - verde manzana - violeta - rosa.

**GRUPO 2:** ocre - rojo teja - borgoña - negro - verde cemento - chocolate - gris.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

EN SUPERFICIES NUEVAS, aplicar Fijador Sellador COLOREAR diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador Sellador COLOREAR diluido. EN SUPERFICIES PINTADAS eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. EN PRESENCIA DE HONGOS y algas eliminar con 1 parte de lavandina concentrada diluida en 10 partes de agua, enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar. EN EL CASO DE FILTRACIONES DE AGUA / HUMEDAD, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

### APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. diluir con agua, tomando como referencia un 10% y volver a mezclar. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material. Presentaciones 1, 4, 10 y 20 litros.

### RECOMENDACIONES

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura.



### **COLORFRENT** Látex interior-exterior

#### **FICHA TÉCNICA COLORFRENT**

Polímeros acrílicos en dispersión acuosa

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo olor

Dilución Máximo 10 % de agua Densidad (25° C)  $1,32 \pm 0,02$  g /cm<sup>3</sup> Viscosidad Stormer (25° C)  $92 \pm 2$  UK Porcentaje de sólidos en peso  $45 \pm 1$  %

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad) Al tacto 45 – 60 minutos Repintado 4 a 6 horas entre manos. Secado total 7 días aprox.

Brillo Mate Manos 2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.

Poder cubritivo Muy bueno

Rendimiento 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano

Antihongos Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

**FABRICA Y DISTRIBUYE**

# Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874  
colorearpinturas.ventas@gmail.com