

FICHA TÉCNICA



COLORPRO

Látex profesional interior-exterior

CARACTERÍSTICAS

Látex acrílico antihongos, de secado rápido, formulado con emulsiones de alta resistencia a los agentes atmosféricos y pigmentos de alta calidad que le otorgan muy buena blancura, buen poder cubritivo en seco y resistencia a la intemperie. Su condición de versatilidad permite aplicarlo tanto en interiores como en exteriores con excelentes resultados.

USOS

En interior y en exterior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

COLOR Y ACABADO

Se presenta en color blanco con acabado mate y se pueden obtener colores pasteles por agregado de entonadores universales hasta 30 cm³ por litro de pintura.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre superficies NUEVAS, sin pintar o absorbentes, dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo. Aplicar Fijador Sellador COLOREAR diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido. Dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador Sellador COLOREAR diluido. La superficie a pintar debe quedar mate. En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar. En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar.

APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. De ser necesario, diluir con máximo 10 % agua y volver a mezclar. Aplicar a pincel, rodillo o soplete, respetando los tiempos de secado entre manos.

RECOMENDACIONES

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

FICHA TÉCNICA COLORPRO

Polímeros acrílicos en dispersión acuosa

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo olor

FICHA TÉCNICA



COLORPRO Latex profesional interior-exterior

FICHA TÉCNICA COLORPRO

Dilución Máximo 10 % de agua Densidad (25° C) $1,35 \pm 0,02$ g /cm³ Viscosidad Stormer (25° C) 92 ± 2

UK Porcentaje de sólidos en peso 46 ± 1 %

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad) Al tacto 45 – 60 minutos aproximadamente Tiempo de secado entre manos (25°C, 60 % humedad) 4 a 6 horas aproximadamente

Manos 2 a 3 manos

Rendimiento 10 a 12 m² por litro y por mano

Antihongos Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com