

FICHA TÉCNICA

FIJADOR SELLADOR

Blanco

CARACTERÍSTICAS

Fondo previo a la pintura de terminación que facilita la aplicación y ayuda a fijar, sellar y uniformar la absorción de las superficies. Aporta y facilita el poder cubritivo de la pintura de terminación. Mejora la adherencia en zonas entizadas o sobre material poco firme. Este producto está formulado con polímeros en dispersión acuosa, es de fácil aplicación, rápido secado y bajo olor.

USOS

Se aplica en interior y exterior antes de pintar sobre revoque, ladrillo, yeso, enduido, fibrocemento y hormigón.

COLOR Y ACABADO

Se presenta en color blanco lechoso. Se pueden obtener colores pasteles por agregado de entonadores universales hasta 7,5 cm³ por litro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida. EN PRESENCIA DE HONGOS eliminar con 1 parte de lavandina concentrada diluida en 10 partes de agua, enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido Fungicida. EN SUPERFICIES PINTADAS eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Sobre pinturas firmes lijar para mejorar la adherencia.

APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. DILUIR CON AGUA, tomando como referencia un 10% y volver a mezcla. Aplicar a pincel, rodillo o soplete "airless" una a dos manos de producto, dejando secar bien entre manos.

PRESENTACIONES

1, 4, 10 y 20 litros

RECOMENDACIONES

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores, contemplar 48 hs. sin lluvias después de la aplicación. Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto

FICHA TÉCNICA FIJADOR SELLADOR BLANCO

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa

Aspecto Líquido viscoso



FIJADOR SELLADOR Blanco

FICHA TÉCNICA FIJADOR SELLADOR BLANCO

Olor Bajo olor

Dilución Máximo 10 % de agua

Densidad (25° C) 1,23 ± 0,02 g /cm³

Viscosidad Stormer (25° C) 92 ± 2 UK

Porcentaje de sólidos en peso 40 ± 1 %

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad) Al tacto 45 – 60 minutos, Secado total 7 días aprox.

Repintado 4 a 6 horas entre manos

Brillo Mate

Manos 1 a 2 manos.

Rendimiento 10 a 12 m² por litro y por mano

Antihongos Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com