

FICHA TÉCNICA

IMPERMEABILIZANTE MUROS

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento impermeable poliuretánico para muros exteriores. Formulado con polímeros en base acuosa, este producto posee gran flexibilidad y adaptabilidad a los cambios de temperatura y movimientos estructurales. Forma una película protectora que sella microfisuras e impide que las superficies se manchen de polvo y hollín. Es hidrorrepelente, hidrofóbico: crea una superficie que rechaza el agua de lluvia. Contiene aditivos antihongos y antialgas. Producto de gran adherencia y durabilidad, fácil aplicación y rápido secado.

USOS

En exterior sobre revoque, yeso, ladrillo y fibrocemento.

COLOR Y ACABADO

Se presenta en color blanco con acabado semimate y bases para sistema tintométrico. Se pueden obtener colores pasteles por agregado de entonadores universales hasta 30 cm³ por litro de pintura blanca.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Si existen roturas o rajaduras importantes se deben reparar con mezcla cementicia. Arreglar grietas y juntas con Masilla Sellagrietas COLOREAR. Si existen fisuras o microfisuras aplicar diluido con 20% de agua y después el producto sin diluir. Dejar fraguar el sustrato nuevo por 30 días como mínimo. Sobre superficies nuevas o muy absorbentes, aplicar una mano previa del producto diluido con 20% de agua.

APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete "airless" tres manos de producto, dejando secar bien entre mano y mano. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

PRESENTACIONES

1, 4, 10 y 20 litros

RECOMENDACIONES

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. No aplicar sobre superficies tratadas con ceras, siliconas o de baja porosidad. No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Al pintar en exteriores contemplar 48 hs. sin lluvias después de la aplicación. Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

FICHA TÉCNICA



IMPERMEABILIZANTE MUROS

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

FICHA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE MUROS

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa con curado por luz ultravioleta

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo

Dilución No diluir.

Densidad (25° C) $1,27 \pm 0,02$ g /cm³ Viscosidad Stormer (25° C) 118 ± 2 UK Porcentaje de sólidos en peso 47 ± 1 %

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad) Al tacto 45 – 60 minutos.

Repintado 5 a 6 horas entre manos. Secado total 7 días aprox.

Brillo Semimate Manos 3 manos cruzadas.

Poder cubritivo Bueno Rendimiento 8 a 10 m² por litro, por mano.

Antihongos Sí

Antialgas Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com