

FICHA TÉCNICA

LATEX PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Látex de calidad premium formulado con polímeros de bajo olor, fabricado con una equilibrada combinación de aditivos y biocidas que le otorgan propiedades lavables y antihongos. Posee alto poder cubritivo, de fácil aplicación y rápido secado. Su acabado aterciopelado mate, le otorga un gran atractivo decorativo. Color Colores según catálogo. Acabado mate aterciopelado.

USOS

Sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

EN SUPERFICIES NUEVAS, aplicar Fijador Sellador COLOREAR diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior COLOREAR, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador Sellador COLOREAR diluido. EN SUPERFICIES PINTADAS eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. EN PRESENCIA DE HONGOS y algas eliminar con 1 parte de lavandina concentrada diluida en 10 partes de agua, enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar. EN EL CASO DE FILTRACIONES DE AGUA / HUMEDAD, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

APLICACIÓN

Mezclar el producto en el envase. diluir con agua, tomando como referencia un 10% y volver a mezclar. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

PRESENTACIONES

1, 4, 10 y 20 litros.

RECOMENDACIONES

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes de que seque la pintura.

FICHA TÉCNICA LÁTEX PREMIUM

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa

Aspecto Líquido viscoso

Olor Bajo olor

Dilución Máximo 10 % de agua Densidad (25° C) 1,32 ± 0,02 g /cm³ Viscosidad Stormer (25° C) 92 ± 2

UK Porcentaje de sólidos en peso 45 ± 1 %



LATEX PREMIUM

FICHA TÉCNICA LÁTEX PREMIUM

Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad) Al tacto 45 – 60 minutos Repintado 4 a 6 horas entre manos. Secado total 7 días aprox.

Brillo Mate Manos 2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.

Poder cubritivo Muy bueno

Rendimiento 10 a 12 m2 por litro y por mano

Antihongos Sí

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com