

FICHA TÉCNICA

REVECOL

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento plástico formulado a base de emulsiones acrílicas, cargas minerales y pigmentos resistentes a la intemperie. Base y terminación en un solo producto. Disimula pequeñas imperfecciones, es elástico e impermeable y tiene la ventaja de cubrir microfisuras. Posee bajo VOC y aditivos hidrófobos, antifúngicos y antiálgas. Usos Para interior y exterior, sobre revocos alisados o finos, hormigón, placas de yeso, chapa metálica. Resistencia Muy buena resistencia a la intemperie.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. Primero limpiar la suciedad, las algas y los hongos con agua y detergente, enjuagar y después con lavandina diluida (una parte de lavandina concentrada en diez partes de agua). Enjuagar con agua y dejar secar. Si existen roturas grandes, orificios o rajaduras importantes, se deben reparar con mezcla cementicia antes de pintar. Arreglar grietas y juntas con Masilla Sellagrietas COLOREAR. Sobre superficies nuevas (tiempo mínimo de curado 30 días). En chapas o piezas de hierro sin tratar, eliminar óxido y aplicar fondo anticorrosivo.

APLICACIÓN

Aplicar una 1er mano diluido al 10 a 15% con agua. Ésta 1er mano de base otorga: Fondo de color, Impermeabilidad y anclaje. Luego de 4 a 6 hs aplicar una 2da mano del producto sin diluir con rodillo o llana respetando el tiempo de secado entre manos y evitando superponer los empalmes.

RECOMENDACIONES

Realizar con el rodillo o llana pasadas cortas y cruzadas, procurando una carga uniforme del producto sobre el soporte. Una vez realizado esto, para lograr la textura, pasar la llana o rodillo, sin carga, con movimientos rectos descendentes superponiendo 4 o 5 cm del rodillo o llana con la pasada anterior.

FICHA TÉCNICA REVECOL

Rendimiento Teórico* 1kg por m² m²/Litro por mano

Diluyente Agua Dilución 10 - 15% en la 1er mano,

la 2da mano máximo 5%

Cantidad de manos 2

Limpieza de utensilios Agua Relación de mezcla

Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad) 4 a 6 horas

Secado entre manos: 10 horas, secado final 48 horas

y curado 7 días.

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com