

FICHA TÉCNICA



TAPAGOTERAS

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante acrílico líquido transparente, apto para el sellado de filtraciones en techos, terrazas, azoteas y muros. Obstruye las fisuras penetrando profundamente en el material y tapando así toda falla que encuentre en su camino. Doble protección: antihongos y antialgas.

USOS

Sellado de fisuras en techos y terrazas de cerámica o baldosa roja y techos que presenten grietas o juntas de dilatación deterioradas.

COLOR Y ACABADO

Incoloro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, desengrasada y libre de partículas de polvo. Eliminar partes flojas o descascaradas, lijar para emparejar.

APLICACIÓN

Mezclar el producto antes de usar. Verter el líquido sobre la superficie a tratar, extender con un secador de goma en un área de uno o dos metros cuadrados, dejándolo actuar durante unos minutos para permitir su penetración y así saturar todas las fisuras existentes. Hacer correr el líquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y así sucesivamente. Con cada pasada nueva se agregará el material necesario para que cubra la superficie. Luego se procederá a limpiar el excedente con un trapo húmedo. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

PRESENTACIONES

1, 4, 10 y 20 litros

RECOMENDACIONES

En todo tipo de cubiertas que presenten grietas o juntas de dilatación deterioradas, las mismas deberán sellarse previamente con Masilla Sellagrietas de COLOREAR. El material residual después de su aplicación debe limpiarse, cuando todavía no ha secado, con un trapo humedecido en agua. Una vez seco debe rasquetear con agua y viruta o intentar remover con removedor para acrílicos. De no hacer esto, la superficie se ensucia por adherencia de polvo u hollín. Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del agua. No aplicar si se pronostican lluvias. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.



TAPAGOTERAS

FICHA TÉCNICA TAPAGOTERAS

Vehículo Resina acrílica en dispersión acuosa

Aspecto Líquido

Dilución No se diluye Densidad (25° C) 1,03 + - 0,02 Porcentaje de sólidos en peso 24 + - 2 % Cantidad de manos 2

Tiempo entre manos (25°C, 60 % humedad) 2 a 3 horas Rendimiento 10 a 20 m2 por litro y por mano.

Antihongos y Antialgas Sí

FABRICA Y DISTRIBUYE

Colorear

PINTURAS

Cel. 0351 155645465 // 0351 155437874
colorearpinturas.ventas@gmail.com